

Dokument

PT38-A14-DE-2007-03-06.DOC

## Produktbezeichnung

# PT38-A14

## Eigenschaften

Oberlage	Glänzende, weiße PET-Folie Dicke nach ISO 534	0,038 mm
Kleber	Stark permanenter Acrylat-Kleber. Klebkraft (Permanent)	13 N/25mm
Liner	Reißfestes silikonisiertes Trägerpapier (blau) Basisgewicht nach ISO 536 Dicke nach ISO 534	98 g/m <sup>2</sup> 0,088 mm
Beständigkeit gegen Lösemittel	Ethanol Isopropyl-Alkohol	Excellent Excellent
Lagerung	3 Jahre bei +22°C / 50 % rel. Luftfeuchte	

## Anwendungen

Für dauerhafte Kennzeichnungen.  
Speziell auch auf niedrigerenergetischen Oberflächen wie PE, HDPE oder PP für MTV.  
Gut auf gekrümmten Oberflächen zu applizieren (Röhrchen, Spritzen etc.).  
Lichtecht und UV-beständig.  
Waschbar, wisch- und kratzfest.  
Als Blanko-Etikett auch zum Thermotransfer-Selbstdruck geeignet.

## Konfektionierung

mögliche Lieferformen

Barcode- oder Blanko-Etiketten als Rolle, Leporello oder Stapel

## Allgemeine Hinweise

Empfehlung

Für beste Ergebnisse beim Thermotransferdruck empfehlen wir unsere Farbbänder RE02 (Flat Head) und RE03 (Near Edge).  
Bei der Bedruckung auf Matrixdruckern sind die Farbbänder auf Ihre Eignung zu prüfen.

Sicherheitshinweise

PT38-A14 Etiketten können bedenkenlos eingesetzt werden, Gesundheitsrisiken sind nicht bekannt.

Biokompatibilität

keine Angaben

Zulassungen

UL  
ISEGA (beantragt)

- Technische Änderungen vorbehalten -

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf unseren eigenen Testergebnissen und auf Erfahrungsberichten unserer Kunden und sind insoweit unverbindlich. Wir empfehlen die vorgesehene Anwendung einer Eignungsprüfung mit Originalmaterial zu unterziehen.