

Dokument

PT50-A32-DE-2007-03-06.DOC

## Produktbezeichnung

# PT50-A32

## Eigenschaften

Oberlage

Glänzende, weiße PET-Folie

Basisgewicht nach ISO 536 65 g/m<sup>2</sup>

Dicke nach ISO 534 0,050 mm

Kleber

Stark permanenter, lösemittelbasierender, halb-transparenter Acrylat-Klebstoff.

Liner

Reißfestes, silikonisiertes Trägerpapier (weiß)

Basisgewicht nach ISO 536 65 g/m<sup>2</sup>

Dicke nach ISO 534 0,058 mm

Minimale Verarbeitungstemperatur

+ 7° C

Verwendungstemperatur

-40°C bis + 150°C (bis 24 h)

-40°C bis + 180°C (bis 1 h)

Beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe

Exzellent

Lagerung

3 Jahre bei +22°C / 50 % rel. Luftfeuchte

## Anwendungen

Für dauerhafte Kennzeichnungen.

Auch auf niedrigerenergetischen Oberflächen wie PE, HDPE oder PP.

Gut automatisch zu applizieren.

Lichtecht und UV-beständig.

Waschbar, wisch- und kratzfest.

Als Blanko-Etikett auch zum Thermotransfer-Selbstdruck geeignet.

## Konfektionierung

mögliche Lieferformen

Barcode- oder Blanko-Etiketten als Rolle, Leporello oder Stapel.

## Allgemeine Hinweise

Empfehlung

Für den Thermotransfer-Selbstdruck empfehlen wir unser Farbband RE02 für beste Ergebnisse.

Bei der Bedruckung auf Matrixdruckern sind die Farbbänder auf Ihre Eignung zu prüfen.

Sicherheitshinweise

PT50-A32 kann bedenkenlos eingesetzt werden, Gesundheitsrisiken sind nicht bekannt.

Biokompatibilität

keine Angaben

- Technische Änderungen vorbehalten -

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf unseren eigenen Testergebnissen und auf Erfahrungsberichten unserer Kunden und sind insoweit unverbindlich. Wir empfehlen die vorgesehene Anwendung einer Eignungsprüfung mit Originalmaterial zu unterziehen.