

Dokument

PT75-A50-DE-2007-03-06.DOC

Produktbezeichnung

PT75-A50

Eigenschaften

Oberlage	Matte weiße PET-Folie	
	Dicke nach ISO 534	0,075 mm
Kleber	Stark permanenter Acrylat-Kleber.	
	Klebkraft auf Glas (FINAT1)	25 N/25 mm
Liner	Reißfestes, beidseitig silikonisiertes Trägerpapier (weiß)	
	Basisgewicht nach ISO 536	90 g/m ²
	Dicke nach ISO 534	0,075 mm
Beständigkeit	Flüssigkeiten	Exzellent
	Lösemittel	Exzellent
Temperaturbereich	-40°C bis 150°C	
Lagerung	2 Jahre bei 10-25°C / 25-65% rel. Luftfeuchte	

Anwendungen

Für dauerhafte langlebige Kennzeichnungen. Speziell auch auf niedrigenergetischen Oberflächen wie PE, HDPE oder PP für MTV. Sehr gut automatisch zu applizieren. Lichtecht und UV-beständig. Waschbar, wisch- und kratzfest. Als Blanko-Etikett auch zum Thermotransfer-Selbstdruck geeignet.

Konfektionierung

mögliche Lieferformen

Barcode- oder Blanko-Etiketten als Rolle, Leporello oder Stapel.

Allgemeine Hinweise

Empfehlung

Für den Thermotransfer-Selbstdruck empfehlen wir unser Farbband RE02 für beste Ergebnisse. Bei der Bedruckung auf Matrixdruckern sind die Farbbänder auf Ihre Eignung zu prüfen.

Sicherheitshinweise

PT75-A50 kann bedenkenlos eingesetzt werden, Gesundheitsrisiken sind nicht bekannt.

- Technische Änderungen vorbehalten -

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf unseren eigenen Testergebnissen und auf Erfahrungsberichten unserer Kunden und sind insoweit unverbindlich. Wir empfehlen die vorgesehene Anwendung einer Eignungsprüfung mit Originalmaterial zu unterziehen.